

# Kerakover Acrilsilossanico

**Vodoodpudivý ochranný zpevňující nátěr s vysokou schopností difúze.**

Kerakover Acrilsilossanico, přípravek na bázi pryskyřic v rozpouštědle, je určen pro použití jak na přírodní, tak i na syntetické podklady, kamenné podklady a nezhoršuje jejich paropropustnost. Určen na beton v souladu s normou EN 1504-2.



## GREENBUILDING RATING®



Výrobek nemá žádnou z vlastností vyžadovaných pro GreenBuilding Rating® a měl by se používat jen při zachování patřičné opatrnosti. Kerakoll® se zavazuje zlepšit kvalifikaci Rating materiálů a výrobků ze skupiny Econula

SYSTÉM MĚŘENÍ ATESTOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGANIZACÍ SGS

## VÝHODY VÝROBKU

- Hydrofobní a zpevňující
- Vysoký stupeň penetrace
- Snadné nanášení pomocí štětce, válečku nebo nástřikem
- Interiéry, exteriéry

## KERABUILD® REPAIR SYSTEM



**KERABUILD® REPAIR SYSTÉM** je tvořen řadou řešení pro opravu a zpevnění podkladu. Všechna odpovídají principům stanoveným normou CSN EN 1504-9 (*Výrobky a systémy pro ochranu a opravu betonových konstrukcí: definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody. Všeobecná pravidla pro použití výrobků a systémů*), formulovaným ve vztahu ke strukturálnímu prvku k ošetření a ke stanoveným záměrům. Každé z navrhovaných řešení zaručuje nominální životnost (Vn) v délce 50 let, nebo 100 let v souladu s předpisy Eurokódů v rámci Evropy.

## ROZSAH POUŽITÍ

### Účel použití

Ochranný impregnační a zpevňující prostředek pro porézní a málo kompaktní povrchy vertikálních struktur, jako jsou:

- pohledové betonové prvky
- cementové omítky
- savý kámen, pohledové cihly

Pro interiéry a exteriéry.

### Nepoužívejte

Na sádrové stěny, na vodorovné povrchy či na podklady s přítomností tlaku vody.

## NÁVOD K POUŽITÍ

### Příprava podkladu

Před aplikací výrobku je nutné ověřit celistvost ošetřovaného povrchu (odstranit praskliny, spoje, mezery).

Povrch k ošetření musí být pevný a zdravý, aby se zabránilo výskytu neošetřených míst způsobených jeho odlupováním. Povrch k ošetření nesmí vykazovat stopy po rozpouštědlech, čistících prostředcích, organických usazeninách ani solných výkvětech.

Při výskytu plísni preventivně ošetřit povrch výrobkem Kerakover Eco Activ. Čištění se provádí tlakovým mytím v závislosti na konzistenci podkladu.

Následně opláchnout vodou. Před aplikací přípravku Kerakover Acrilsilossanico je důležité vyčkat, až bude očištěný povrch perfektně suchý.

Zakrýt veškerá místa, která by mohla být poškozena.

### Způsob použití

Přípravek Kerakover Acrilsilossanico je připravený k použití a nemusí se již ředit rozpouštědlem ani vodou.

### Nanášení

Výrobek se aplikuje výhradně na savé podklady nevystavené působení slunce, mrazu ani větru. Aplikaci přípravku Kerakover Acrilsilossanico lze provádět štětkou i nízkotlakým

## NÁVOD K POUŽITÍ

nástřikem ze vzdálenosti cca 15 cm od povrchu. Při vertikálním použití je doporučeno aplikovat přípravek směrem zespoda nahoru, čerstvý na čerstvý, až do kompletního nasáknutí. Impregnovaný povrch je nutno chránit před deštěm po dobu alespoň 3–4 dnů. Pro docílení dlouhé trvanlivosti a zamezení odlupování je vhodné proniknout penetrací do maximální možné hloubky.

### Čištění

Čištění nástrojů od zbytků přípravku Kerakover Acrisilosanico se provádí pomocí výrobku Keradecor Eco Solmix Universal bezprostředně po použití.

## SPECIFIKACE POLOŽKY

Vodoodpudivá ochrana a konsolidace vertikálních povrchů, jako je beton, cementové omítky, zdi, pohledové cihly či kamenný materiál, vytvořená aplikací pomocí štětky, nebo nízkotlakým nástřikem nefilmogenního impregnačního přípravku na bázi siloxanových pryskyřic v organických rozpouštědlech, typu Kerakover Acrisilosanico od firmy Kerakoll. Odpovídá vlastnostem požadovaným dle normy EN 1504-2, impregnace (I).

## DALŠÍ POKYNY

Ochranná impregnace provedená přípravkem Kerakover Acrisilosanico není vhodná pro utěsnění struktur, jako jsou terasy, sklepy, opěrné zdi či jímký na vodu. Ověřit případnou nekompatibilitu s některými cihlovými prvky prostřednictvím příslušných technických listů daného výrobce.

## TECHNICKÉ ÚDAJE DLE KVALITATIVNÍ NORMY KERAKOLL

|                           |                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Vzhled                    | průhledná tekutina                                                         |
| Chemické vlastnosti       | akrylo-siloxan                                                             |
| Balení                    | sudy 15–5 l                                                                |
| Skladování                | ≈ 24 měsíců v originálním balení                                           |
| Upozornění                | chránit před mrazem, vyvarovat se přímého slunečního záření a zdrojů tepla |
| Hustota                   | ≈ 0,95 kg/l                                                                |
| Pracovní teplota          | od +5 °C do +30 °C                                                         |
| Vlhkost podkladu          | ≤ 6 %                                                                      |
| Smáčivost                 | zvýšená penetrace do nasákových podkladů                                   |
| Vydatnost na jednu vrstvu | ≈ 0,3–0,5 l/m <sup>2</sup>                                                 |

Data měřena při teplotě +20 °C, relativní vlhkosti 65% a za nepřítomnosti pohybu vzduchu. Hodnoty se mohou měnit podle individuálních podmínek na staveništi.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### HIGH-TECH

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Propustnost páry μ                      | nepozměňuje ošetřovaný podklad |
| Chemická odolnost                       | vyšoká odolnost proti alkáliím |
| Kontaktní úhel                          | ≥ 95°                          |
| Penetrace:                              |                                |
| - na cihlovinu (0,5 l/m <sup>2</sup> )  | ≈ 4 mm                         |
| - na savý kámen (0,3 l/m <sup>2</sup> ) | ≈ 2 mm                         |

Data měřena při teplotě +20 °C, relativní vlhkosti 65% a za nepřítomnosti pohybu vzduchu. Hodnoty se mohou měnit podle individuálních podmínek na staveništi.

## UPOZORNĚNÍ

### - Výrobek určený k profesionálnímu použití

- postupujte v souladu se státními předpisy a normami
- pracovat při teplotách mezi +5°C a +35°C
- zakrýt povrch, který se nebude upravovat
- nenanášet na sádku
- nenanášet na mokrý povrch ani na povrch s výskytem vztlínající vlhkosti
- nenanášet na vodorovné podklady vystavené chůzi
- chránit povrch před sluncem, deštěm, mrazem a prouděním vzduchu
- zabránit styku s přímým slunečním zářením, se zdroji tepla, chránit před mrazem: skladovat v prostorech s teplotou vyšší než +5 °C
- v případě potřeby si vyžádejte bezpečnostní list
- pro informace o jiném než předpokládaném použití kontaktujte Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 - info@kerakoll.pl

Data týkající se klasifikací Eco a Bio jsou převzata z příručky GreenBuilding Rating® Manual 2012. Tyto informace byly aktualizovány v září 2013 (odk. GBR Data Report - 10.13); upozorňujeme, že mohou být kdykoliv předmětem doplnění a/nebo změn ze strany firmy KERAKOLL SpA; tyto případné aktualizace je možné konzultovat na stránkách www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA tedy nese odpovědnost za platnost, aktuálnost a aktualizaci týkající se pouze údajů poskytovaných přímo na internetových stránkách. Technický list byl sestaven na základě našich aktuálních technických a funkčních znalostí. Přesto s ohledem na skutečnost, že nemáme možnost ovlivnit stav staveniště a způsob provedení práce, tyto údaje musí být považovány za obecné informace, které nijak naši společnost nezavazují. Z výše uvedených důvodů doporučujeme provést předběžnou zkoušku a prověřit, zda je přípravek vhodný pro předpokládané použití.

Kerakoll  
Quality  
System

ISO 9001  
CERTIFIED

**KERAKOLL**  
The GreenBuilding Company

KERAKOLL POLSKA Sp. z o.o.  
ul. Katowicka 128 – 95-030 Rzgów, Polska  
Tel. +48 42 225 17 00 – Fax +48 42 225 17 01  
e-mail: info@kerakoll.pl